



## Technický list 06.10 Montážní neoprenové lepidlo – bez toluenu

**Výrobek** Jednosložkové lepidlo na bázi neoprenového kaučuku, vytvrzující odpařením rozpouštědla, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

**Vlastnosti**

- Ⓟ Bez toluenu;
- Ⓟ Po vytvrzení pružné;
- Ⓟ Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
- Ⓟ Pro interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vodě;
- Ⓟ Vysoká přilnavost na různé stavební materiály, v kombinaci savý nebo nesavý

**Použití**

- Lepení rovného i profilovaného tvrzeného PVC;
- Lepení dveřních prahů, zárubní, okenních parapetů a přírodního kamene;
- Lepení keramických obkladů, dřevovláknitých a dřevotřískových desek na beton i omítku.

**Balení** Kartuše 310 ml  
**Barva** Běžová

### Technické údaje

Základ	-	neopren	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,17	
Sušina	%	58	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +70	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Možnost přetírat po vytvrzení	-	ano	
Čas odvětrání	min	10	
Otevřený čas	min	≈ 5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrzení	hod	24-72	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Pevnost v tahu	kg/cm <sup>2</sup>	5	(při 20°C / za 6 hod.)
		20	(při 20°C / za 72 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m <sup>2</sup>	300 – 800	
	g/bm	25 – 40	

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na polystyren, PE, PP, živичné podklady a teflon. Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
**Ošetření (příprava) podkladu** Gumové materiály doporučujeme před aplikací zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit technickým benzínem.

**Pokyny** Gumové materiály před aplikací zdrsnit smirkovým plátnem a odmastit technickým benzínem. Lepidlo naneste rovnoměrně na jednu lepenou plochu s odstupem cca 5 - 10 cm v pružích nebo bodech. Lepený materiál přiložte na podklad, mírně přitlačte a oddalte, cca po 10-ti minutách opět přiložte k sobě a přitlačte (tzv. Transfer metoda).

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 06.10 **Montážní neoprenové lepidlo – bez toluenu**

<b>Čištění</b>	Materiál: Perchlorethylen Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.	
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 06.10».	
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 03.02.2011	Vyhotoveno dne: 02.01.2002

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100