



## Technický list 07.34 **Střešní a izolační bitumenový pás DenBit ALUBAND PLUS**

**Výrobek** Samolepicí páska na bázi bitumenu. Vyvážená směs několika syntetických kaučuků a asfaltu zaručuje trvalou vazbu na různých materiálech, jako je beton, kámen, plasty a kovy. Páska je flexibilní a přilne přímo na suché a rovné povrchy.

**Vlastnosti**

- ▣ Okamžitě použitelná, lepicí;
- ▣ Vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů;
- ▣ Velmi vysoká odolnost proti klimatickým vlivům;
- ▣ Velmi lehce a snadno tvarovatelná do požadovaného tvaru.

**Použití**

- Lemování oplechování střešních oken a světlíků.
- Vytužení rohových částí hydroizolace proti mechanickému poškození.
- Opravy poškozených oplechování a žlabů – rýn (koroze).
- Vhodné jako nepromokavá a vodotěsná bariéra ve stavebních konstrukcích.
- Vhodné jako sekundární bariéra proti vlhkosti.
- Přilne na většině podkladů.

**Balení** Standardní tloušťka (mm): 1.0 / 1.4  
Standardní šířka (mm): 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000  
Standardní délka (m): 10 / 15

**Barva** Hliníková matná, olověná, černá, měděná, cihlově červená

### Technické údaje

|   |                      |              |                        |
|---|----------------------|--------------|------------------------|
| Základ  | -                    | bitumen      |                        |
| Aplikační teplota   | °C                   | +5 / +35     |                        |
| Tepelná odolnost  | °C                   | -20 / +70    |                        |
| Vodotěsnost   |                      | splňuje      | EN 1928                |
| Vodotěsnost po umělém stárnutí  |                      | splňuje      | EN 1928, EN 1296       |
| Vodotěsnost po stárnutí   |                      | splňuje      | EN 1928, EN 1847       |
| Flexibilita při nízkých teplotách při -35 ° C - horní a spodní vrstva |                      | splňuje      | EN 1109                |
| Odolnost proti nárazu   | mm                   | 350          | EN 12691               |
| Odolnost proti statickému zatížení                                    | kg                   | 15           | EN 12730 – metoda B    |
| Odolnost proti protržení (N)  | Podélně              | ≥ 50         | EN 12310-1             |
|   | Příčně               | ≥ 30         | EN 12310-1             |
| Pevnost spoje (N/50mm)  |                      | ≥ 210        | EN 12317-1             |
| Odolnost proti vlhkosti faktor  | (μ)                  | ≥ 1.000.000  | EN 1931                |
| Pevnost v tahu  | (N/mm <sup>2</sup> ) |              |                        |
|   | Podélně              | ≥ 5          | EN 12311-1             |
|   | Příčně               | ≥ 6          | EN 12311-1             |
| Protažení (%)   |                      |              |                        |
|   | Podélně              | ≥ 20         | EN 12311-1             |
|   | Příčně               | ≥ 21         | EN 12311-1             |
| Reakce na oheň  | Třída                | E            | EN 11925-2, EN 13501-1 |
| Lepivost smyčky   | N                    | ≥ 29         | ASTM D6195             |
| Adheze v tahu při 180 ° C   |                      | ≥ 14 N/10 mm | ASTM D3330             |

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 07.34 **Střešní a izolační bitumenový pás DenBit ALUBAND PLUS**

Odolnost UV záření - výborná  
Skladovatelnost měsíce 24 (při teplotách od +5°C do +25°C)

**Certifikace** EN 13969:2004 (typ A)

**Omezení** Mimo jiné není vhodné aplikovat za vlhka a mokra.

**Podklad** Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu a mastnot. Porézní povrchy doporučujeme předem penetrovat hloubkovou penetrací.

**Pokyny** Za chladného počasí doporučujeme pásku cca 60 min skladovat při pokojové teplotě, z důvodu zvýšení přilnavosti a lepivosti k podkladu. Pásku lepíme na podklad po sejmutí ochranné fólie. Ihned po nanesení vyhladíme vlhkým hadrem nebo válečkem.

**Čištění** Materiál: ihned lakový benzín.  
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Nevystavuje se.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: Vyhotoveno dne: 27.07.2016

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100