



Technický list 10.20 Akrylátová penetrace pod dekorativní omítkoviny

Výrobek	Základní penetrační nátěr určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými omítkovinami. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se již v připravené aplikační konzistenci. Pod barevné omítkoviny se vyrábí v odpovídající probarvené verzi.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▮ Zvyšuje přilnavost omítkovin;▮ Zvýšení hydrofobity povrchu;▮ Neobsahuje těžké kovy;
Použití	<ul style="list-style-type: none">- K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek; betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových; dřevovláknitých a dřevotřískových desek.- K nátěrům fasádních stěrek před aplikacemi akrylátových omítkovin nebo fasádních barev
Balení	Kanistr 5 a 10 kg
Barva	Bílý + probarvené penetrace dle vzorkovnice (pouze skupina 1)
Technické údaje	
Základ	- Směs pigmentů a plniv ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv.
Konzistence	- tekutá
Měrná hmotnost	kg/m ³ 1200
Mísicí poměr pro penetraci	% Neředí se!
Tepelný rozsah použití	°C +5 / +30 (ideální teplota 20°C vzduch i podklad)
Rychlost zasychání	hod 1 - 2 (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.)
Skladovatelnost	V originálním neotevřeném obalu během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Chraňte před mrazem a přímým světlem!
Spotřeba	kg/m ² 0,15 – 0,25 při jednom nátěru
Podklad	Povrch musí být zbaven nečistot, mastnot, prachu a volných částic. Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadená, obsahu solí a mastnot. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakryt!
Pokyny	Nanáší se v jedné vrstvě. Pokud se neaplikuje na ETICS a jsou-li podkladem běžné omítky na zdivu, musí být řádně vyzrálé, tj. 28 dní. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 1 hodině. Minimální aplikační teplota je + 5°C, maximální +30°C. Před aplikací důkladně promíchejte!!! Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.
Doporučení	Nanášejte válečkem nebo štětkou.
Upozornění	Před a během práce je nutné penetrační nátěr z důvodu zvýšené sedimentace často promíchávat. Nesmí se aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání.
Aktualizace	Aktualizováno dne: 06.06.2011 Vyhотовeno dne: 01.06.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100